

TOM'S OIL EGGSHELL

Высококачественная модифицированная матовая краска на масляной основе, образующая при нанесении прочную, износостойкую атмосферостойкую пленку, устойчивую к ультрафиолетовому излучению, с отличной растекаемостью для окраски наружных поверхностей их хвойных и лиственных пород древесины. Подходит для облицовки, окон, дверей и других столярных изделий. Соответствует британскому стандарту по окраске зданий и сооружений BS 4310. Не содержит свинец.

Ключевые свойства:

Степень блеска	Полуматовый от 10% до 20%*
Теоретический расход	До 16 м ² /л в 1 слой, в зависимости от типа поверхности.
Рекомендованная толщина пленки	25-30 мкм, сухого слоя
Срок хранения	Не менее 12 месяцев
Высыхание на отлип	2-3 часа

До перекрытия	Минимум 16 часов
Сухой остаток	50%
Цвета	Все палитры Little Greene**
Температура вспышки (по Абелью)	38°C.

*Окончательный уровень блеска достигается в течение недели после окраски, в зависимости от толщины покрытия и условий высыхания

Утверждения и стандарты

- Изготовлено по стандарту качества ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004 системы экологического менеджмента.
- 2004/42/ЕС. Предельное значение для продукта в ЕС (кат. А/а wb): 400 г/л (2010). Продукт содержит максимум 399 г/л VOC

Типы окрашиваемых поверхностей

Хвойные и лиственные породы и предварительно окрашенные поверхности должным образом подготовлены: обеспылены, обезжирены, очищены от загрязнений и посторонних включений. Не наносить на поверхности обработанные воском, или ранее лакированные поверхности без снятия слоя воска или соответствующей предварительной подготовки, обеспечивающей адгезию. Не подходит для окраски полов.

Нанесение

Климатические условия:

Не наносить на поверхности при температуре окружающей среды и основания ниже 10°C. Температура поверхности должна быть не менее чем на 3°C выше точки росы. Избегайте окраски при температуре выше 25°C. Избегайте окраски, когда существует риск дождя или мороза во время нанесения и периоды сушки. Во время сушки необходимо обеспечить достаточную вентиляцию сухого воздуха. Убедитесь, что влажность древесины ниже 15% перед нанесением материала. Влажная или гниющая древесина не должна окрашиваться, так как это приведет к шелушению, вздутию или растрескиванию поверхности. Избегайте окраски, когда существует риск дождя или мороза во время нанесения и периоды сушки.

Рекомендации по нанесению

Разведение производить только после тщательного перемешивания материала. Применение и использование всегда должны соответствовать британским стандартам по окраске зданий и сооружений, описанным в BS 6150 и BS 5493. Для достижения наилучших результатов на новую древесину без покрытия нанесите два слоя Little Greene Aluminium Wood, а затем два слоя Tom's Oil Eggshell. Для ремонтной окраски нанесите 1-2 слоя Tom's Oil Eggshell, после соответствующей подготовки поверхности. Для локальной подкраски поверхности удалите

старую отслаивающуюся краску и прочие посторонние включения с поверхности, протрите поверхность и нанесите 2 слоя Little Greene Aluminium Wood, затем нанесите 2 слоя Tom's Oil Eggshell.

Нанесение распылением:

Воздушное:

Разбавление: на 10-20% уайт-спиритом.

Размер сопла: 2 мм (78)

Давление воздуха: 0.4 мПа

Безвоздушное:

Разбавление: на 0%-10% уайт-спиритом.

Размер сопла: от 0,33 мм (13)

Давление в системе: ок.12 мПа

Кисть и валик

При необходимости разбавьте на 0%-5% уайт-спиритом. Для достижения наилучшего результата используйте кисть с высококачественной натуральной щетиной, либо мохеровый валик с коротким ворсом.

Очистка инструмента:

Удалите излишки краски и очистите все оборудование уайт-спиритом сразу после использования. Никогда не храните кисти или валики в уайт-спирите, так как это приведет к ухудшению их эксплуатационных характеристик.

Утилизация и переработка отходов

Утилизируйте излишки или отходы краски через аккредитованные службы и в соответствии с местным законодательством. Пустая тара может быть переработана (снимите пластиковую ручку с банок 2,5л).

Здоровье и безопасность

Всегда изучайте этикетку на банке перед использованием. Обеспечьте максимальную вентиляцию во время нанесения и высыхания материала. Для получения более подробной информации запросите паспорт безопасности на продукт. Легковоспламеняющийся продукт. Избегать искр или пламени. Не курить.