

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ГРУНТОВКОЙ

Primer 1:3

Wall Control

УКРЕПЛЯЮЩАЯ ГРУНТОВКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экологически безопасная грунтовка на акриловой основе идеальна для предварительной подготовки поверхностей под покраску. Подходит для помещений любого типа, а также для наружных работ. Глубоко проникает и укрепляет практически все виды поверхностей, в том числе побеленные и мелящие. Обеспечивает высокую адгезию, снижает расход краски. Эффективно защищает материалы от плесени и грибка, увеличивает срок службы. Благодаря уникальным швейцарским технологиям и специальным добавкам создает условия для равномерного и легкого нанесения краски. Рекомендуется к применению перед любым окрашиванием. Обязательным является грунтование пористых поверхностей, в том числе зашпатлеванных сухими строительными смесями. Универсальная грунтовка Primer 1:3 Wall Control помогает сделать финишное покрытие красками Swiss Lake безупречным.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Универсальная водно-дисперсионная грунтовка с высокой проникающей способностью
Область применения	Для внутренних и наружных работ, предназначена для предварительной подготовки поверхности к окрашиванию
Плотность краски	1,01 кг/л
Расход на 1 слой	6–15 м ² /л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Температура при нанесении	От +5 °С
Влажность при нанесении	Не выше 80 %
Разбавитель	Вода
Рекомендованное количество слоев	1–2
Время высыхания	1 час при температуре (20±2)°С и влажности (65±5) %
Нанесение второго слоя	Минимум через 1,5 часа
Объем тары	0,9 л, 3 л, 9 л

Соответствует Евродирективе по содержанию летучих органических соединений EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС (Cat A/a) менее 30 г/л (2010).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка для предварительной обработки бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных, гипсовых строительных материалов, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. Также применяется при наружных отделочных работах для обработки бетонных оснований, цементных штукатурок, фасадных шпатлевок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок. Не применяется по слабо держащимся покрытиям!



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Необходимо удалить пыль, жир и другие загрязнения.

ПОВЕРХНОСТЬ	ПОДГОТОВКА
Ранее окрашенная поверхность	Необходимо снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить при помощи щетки. Известковую краску или меловую побелку удалить. Промыть поверхность мыльным раствором, затем чистой водой и просушить. Все дефекты и неровности зашпатлевать шпатлевкой, соответствующей назначению. После высыхания поверхность отшлифовать, очистить от пыли. Глянцевые поверхности необходимо зачистить наждачной бумагой для придания шероховатости.
Каменные, бетонные и зашпатлеванные поверхности	Перед нанесением грунтовки недавно оштукатуренные или выложенные камнем поверхности должны окончательно высохнуть в течение 20–30 дней. Все дефекты (трещины и неровности) должны быть зашпатлеваны и выровнены. Далее поверхность отшлифовать и очистить от пыли.
Гипсокартон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты	Необходимо зашпатлевать и выровнять стыки между панелями. Зашпатлеванные участки отшлифовать и удалить пыль щеткой. Для герметизации стыков необходимо прикрепить шовную ленту с помощью шпатлевки. Выровнять и отшлифовать места крепления ленты.
Деревянные поверхности	Необходимо очистить поверхность от пыли. Снять скребком смолу, выделяющуюся из сучков. Обработать сучки специальным лаком или грунтом, соответствующим назначению. Дефекты должны быть зашпатлеваны и выровнены. Далее поверхность отшлифовать и очистить от пыли.

Грунтование обязательно перед нанесением краски на деревянные, пористые поверхности и поверхности, зашпатлеванные сухими строительными смесями.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

Температура воздуха в помещении при грунтовании должна быть не ниже +5°C, относительная влажность воздуха — не выше 80%.

Чтобы не испачкать грунтовкой фрагменты интерьера (дверные проемы, откосы окон и розетки), их необходимо заклеить малярной клейкой лентой.

Перед началом работ грунтовку тщательно перемешать. Грунтовка наносится кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя на сухую чистую поверхность.

В случае проведения работ внутри помещений рекомендуется использовать грунтовку в разбавленном виде. Для этого смешайте в емкости грунтовку с водой в соотношении 1:3 (1 часть грунтовки на 3 части воды). В случае грунтования во влажных помещениях и по сильно мелящим поверхностям, а также при наружных работах следует использовать грунтовку в неразбавленном виде.

Если на поверхности после высыхания грунтовки имеются блестящие участки, то перед покраской их необходимо зачистить наждачной бумагой для придания шероховатости.

Нанесение кистью: рекомендуем использовать синтетические кисти из полиэстера/нейлона удобного вам размера. Перед началом работ кисть необходимо промыть чистой водой и высушить при помощи сухой ткани.

Не погружать кисть слишком глубоко в емкость с разведенной грунтовкой. Не набирать на кисть слишком много грунтовки (раствора) во избежание образования потеков на поверхности.

Нанесение валиком: для гладких поверхностей и потолка рекомендуем использовать валик с коротким ворсом 0,8 см, для негладких поверхностей — валик с длинным ворсом 1,5 см для того, чтобы неровности были равномерно прокрашены. Используя валик и кювету, необходимо наносить грунтовку на поверхность способом раскатывания.

Распыление грунтовки: для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать безвоздушный распылитель с диаметром сопла 0,2–0,3 мм, при давлении 150–250 бар.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

По завершении покрасочных работ все инструменты необходимо промыть в теплой чистой воде. Не следует хранить кисти и валики в воде до следующего применения, так как это негативно повлияет на качество инструмента, что впоследствии ухудшит результат окрашивания поверхности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Остатки грунтовки необходимо хранить в сухом, прохладном месте при температуре выше +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности грунтовки в невскрытой банке при соблюдении описанных выше условий — 2,5 года.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования тару следует утилизировать как бытовые отходы в соответствии с современными стандартами по защите окружающей среды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом малярных работ необходимо ознакомиться с инструкцией, находящейся на таре с грунтовкой. Грунтовка на акриловой основе, пожаро- и взрывобезопасна, не имеет резкого запаха. Проводить работы в проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Распыленную грунтовку не следует вдыхать. Во время работы надевать защитные очки, перчатки и респиратор. Не смешивать с красками и растворителями.