

WALL PRIMER SEALER

Описание:

Высокоукрывистый микропористый водоэмульсионный кроющий грунт, обладающий отличной адгезией к большинству минеральных поверхностей. Эффективно снижает и выравнивает впитывающую способность основания. Настоятельно рекомендуется для использования с водоэмульсионными красками Little Greene и в особенности для безвоздушного нанесения, как внутри, так и снаружи помещений. Подходит для соответствующим образом подготовленных новых, старых или отремонтированных минеральных поверхностей.

Ключевые свойства:

| | |
|--------------------------------|---|
| Степень блеска | Матовая (менее 6%) |
| Теоретический расход | До 13 м ² /л в 1 слой, в зависимости от пористости и фактуры поверхности |
| Рекомендованная толщина пленки | 30 мкм сухой пленки, на один слой |
| Рекомендуемое количество слоев | 1 |
| Время высыхания поверхности** | 1 час |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Время до перекрытия | не менее 4 часов |
| Сухой остаток | 32% |
| Цвета | Светлые пастельные оттенки |
| Доступные фасовки | 2,5; 5 и 10л |

УТВЕРЖДЕНИЯ И СТАНДАРТЫ

- Изготовлено по стандарту качества ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 системы экологического менеджмента.
- 2004/42/EC. Предельное значение для продукта в ЕС (кат. A/a wb): 30 г/л (2010). Продукт содержит максимум 6 г/л VOC
- Этот продукт был протестирован в соответствии с нормами, изложенными во Французском Указе о качестве воздуха в помещениях № 2011-321 – постановление от апреля 2011 года, и получил оценку A +.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, неглазированный кирпич):

Минеральные поверхности должны быть полностью высушены.

Влажность поверхности должна быть ниже 8%. Индекс "pH" должен быть ниже 10.

Поверхности, обработанные финишными шпаклевочными составами, необходимо просушить в течение не менее четырех недель. Для новых, полностью оштукатуренных стен, может потребоваться до шести месяцев, чтобы штукатурка полностью высохла. Британский стандарт 6150:2006 рекомендует просушивание новой штукатурки в течение 7 дней на каждые 5 мм толщины. Тщательно очистите поверхность, удалив пыль и меловые частицы, оставшиеся после ошкуривания. Нанесите обеспыливающий грунт глубокого проникновения.

Ограничение ответственности - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и опыте и является достоверной. Компания Little Greene Paint оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей. Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. England.
Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

Нанесите кроющий грунт Little Greene Wall Primer Sealer.

В случае нанесения на высокопористое, сильнопитывающее основание, грунт может быть разбавлен чистой водой на 5-15% по объему. При необходимости грунт может быть заколерован в тон будущего покрытия.

Грунт Little Greene Wall Primer Sealer не рекомендуется для нанесения на известковые, глиняные или другие натуральные штукатурки.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Ранее окрашенные минеральные поверхности:

Удалите все неплотно держащиеся и отслаивающиеся остатки старой краски. Обезжирите подходящим моющим средством, затем промойте чистой водой. Тщательно протрите наждачной бумагой средней зернистости, чтобы получить однородную шероховатую поверхность без дефектов, «растушевая» участки, где была удалена краска. При необходимости устраните неровности подходящим материалом, отшлифуйте, удалите пыль. Нанесите обеспыливающий грунт глубокого проникновения. Нанесите кроющий грунт Little Greene Wall Primer Sealer на свободные от старой краски участки поверхности.

НАНЕСЕНИЕ

Условия:

Тщательно перемешайте перед использованием. Процедите грунт, в случае необходимости. Не наносите на поверхности при среднесуточной температуре окружающей среды ниже +5°C и/или при влажности воздуха более 80%, а также при наличии риска выпадения осадков во время нанесения или сушки. Избегайте окрашивания под прямыми солнечными лучами, на теплых поверхностях и при температуре свыше +25°C

Для достижения наилучших результатов рекомендуется закончить все работы с грунтом до того, как солнечные лучи попадут на окрашиваемую поверхность.

Кисть:

Используйте кисти из высококачественной синтетической щетины, подходящие по размеру для конкретного проекта. Новые кисти должны быть подготовлены к работе, промойкой их в воде и тщательным высушиванием, с помощью чистой безворсовой ткани. Избегайте погружения кисти слишком глубоко в грунт, чтобы грунт не попал на защитный обод кисти. Старайтесь не набирать слишком много грунта на кисть, чтобы избежать капель, брызг и подтеков. Нанесите грунт ровными мазками и расширяйте окрашиваемую зону таким образом, чтобы можно было легко поддерживать «влажный край» слоя. Для получения наилучшего результата наносите финишные мазки всегда в одном направлении и никогда не подкрашивайте участки, на которых грунт уже начал высыхать.

Легкая протирка поверхности, произведенная между слоями, позволит удалить пыль и другие поверхностные загрязнения, обеспечивая высококачественную отделку.

Валик:

Для достижения наилучшего результата на гладких поверхностях используйте шерстяной валик с коротким ворсом. При необходимости увеличьте длину ворса валика для фактурных поверхностей, чтобы обеспечить равномерное и тщательное прокрашивание подложки. На финишном слое, наносите грунт в одном направлении, сохраняя «влажный край». Никогда не поддавайтесь искушению подкрасить участки, на которых грунт уже начал высыхать, так как это может привести к образованию пятен и полос на поверхности.

Распылитель:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Воздушное распыление | |
| Разбавление: | Без разбавления |
| Размер сопла: | от 1.6 до 2 мм (0,062-0,078 дюйма) |
| Давление воздуха: | от 0.28 до 0.41 мПа (от 40 до 60 psi) |

| | |
|--------------------------------|--|
| Безвоздушное распыление | |
| Разбавление: | Без разбавления |
| Размер сопла: | от 0,28 до 0,54 мм (0,011-0,021 дюйма) |
| Давление воздуха: | от 7,6 до 12,6 мПа (от 1100 до 1800 psi) |

Ограничение ответственности - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и опыте и является достоверной. Компания Little Greene Paint оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей. Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. England.
Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

* Размер сопла и давление являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от условий нанесения и типа окрашиваемой поверхности. Во всех случаях обращайтесь за техническими рекомендациями к производителям распылительного оборудования.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Удалите излишки грунта и очистите все оборудование водой сразу после использования. Никогда не храните кисти или валики в воде, так как это приведет к ухудшению их эксплуатационных характеристик.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Срок годности в невскрытой заводской таре и при соблюдении условий хранения, указанных выше – не менее двух лет. После вскрытия убедитесь, что жестяные крышки надежно и правильно закрыты и не допускают попадания воздуха в банку.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Утилизируйте излишки или отходы грунта через аккредитованные службы и в соответствии с местным законодательством. Пустая тара может быть переработана (снимите пластиковую ручку с банок 2,5 и 5л).

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Всегда изучайте этикетку на банке перед использованием. Обеспечьте максимальную вентиляцию во время нанесения и высыхания материала. Для получения более подробной информации запросите Паспорт безопасности на продукт.

Ограничение ответственности - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и опыте и является достоверной. Компания Little Greene Paint оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей. Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. England.
Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com