

## INTELLIGENT ALL SURFACE PRIMER

### ОПИСАНИЕ:

Кроющий универсальный колеруемый адгезионный грунт с низким запахом и прекрасной укрывистостью. Предназначен для нанесения на большинство строительных поверхностей внутри и снаружи помещений. Обладает отличной адгезией к сложным непитьвающим основаниям, таким как старые алкидные эмали, пластик, металлы, кафельная плитка. Грунт Little Greene Intelligent All Surface Primer можно использовать как с водоэмульсионными, так и с органодисперсными материалами и подходит как для внутреннего, так и наружного применения.

### КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Степень блеска*	Матовая (менее 6%)
Теоретический расход	До 14 м <sup>2</sup> /л в 1 слой, в зависимости от пористости и фактуры поверхности
Рекомендованная толщина пленки	30 мкм сухой пленки, на один слой
Рекомендуемое количество слоев	1 или 2
Время высыхания поверхности**	1-2 часа

Время до перекрытия**	не менее 4 часов
Сухой остаток	38%
Цвета	Все цвета с Цветовых палитр Little Greene
Доступные фасовки	1 и 2,5л

### УТВЕРЖДЕНИЯ И СТАНДАРТЫ

- Изготовлено по стандарту качества ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 системы экологического менеджмента.
- BS EN71-3: 2019 Безопасность игрушек. Спецификация по выделению определенных элементов (сертификат испытаний предоставляется по запросу).
- 2004/42/ЕС. Предельное значение для продукта в ЕС (кат. А/а wb): 30 г/л (2010). Продукт содержит максимум 2 г/л VOC.
- Этот продукт был протестирован в соответствии с нормами, изложенными во Французском Указе о качестве воздуха в помещениях № 2011-321 – постановление от апреля 2011 года, и получил оценку В.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

#### НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

#### Минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, неглазированный кирпич):

Минеральные поверхности должны быть полностью высушены.

Влажность поверхности должна быть ниже 8%. Индекс "рН" должен быть ниже 10.

Поверхности, обработанные финишными шпаклевочными составами, необходимо просушить в течение не менее четырех недель. Для новых, полностью оштукатуренных стен, необходимо до шести месяцев, чтобы штукатурка полностью высохла. Британский стандарт 6150:2006 рекомендует просушивание новой штукатурки в течение 7 дней на каждые 5 мм толщины. Тщательно очистите поверхность, удалив пыль и меловые частицы, оставшиеся после

**Ограничение ответственности** - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и опыте и является достоверной. Компания Little Greene Paint оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей. Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. England.  
Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)  
mail@littlegreene.com [www.littlegreene.com](http://www.littlegreene.com)

ошкуривания. Нанесите обеспыливающий грунт глубокого проникновения. Нанесите универсальный кроющий грунт Little Greene Intelligent ASP. В случае нанесения на высокопористое, сильновпитывающее основание, грунт может быть разбавлен чистой водой на 5-15% по объему. При необходимости грунт может быть заколерован в тон будущего покрытия.

Грунт Little Greene Intelligent ASP не рекомендуется для покраски известковых, глиняных или других натуральных штукатурок.

#### **Древесина:**

Слегка зашкурьте поверхность в направлении волокон, удалите образовавшуюся пыль.

Для мягких пород древесины сучки и смолистые участки должны быть обработаны изолирующим грунтом Little Greene Aluminium Wood Primer, чтобы предотвратить выход смолы. Затем, всю поверхность необходимо прогрунтовать универсальным кроющим грунтом Little Greene Intelligent ASP.

Для твердых пород древесины, а также для хвойных пород, таких как сосна, кипарис, требуется тщательная очистка поверхности от масляных отложений и смолы при помощи Уайт-спирита или спирта и сплошная обработка изолирующим грунтом Little Greene Aluminium Wood Primer, с последующим нанесением универсального кроющего грунта Little Greene Intelligent ASP.

Перед началом применения убедитесь, что влажность древесины ниже 15%. Никогда не окрашивайте влажную древесину, так как это может привести к образованию пузырей, отслаиванию, растрескиванию и преждевременному разрушению покрытия.

Свежеспиленный дуб должен быть выдержан на улице не менее 6 месяцев перед окрашиванием.

#### **Металлические поверхности:**

Новые поверхности из черных металлов должны быть вручную или механически зачищены, чтобы удалить любую поверхностную ржавчину до состояния голого металла в соответствии со стандартом SIS-St 3 (ISO 8501-1:1998).

Обезжирьте поверхность при помощи Уайт-спирита, для удаления следов жира, масла, смазки и других загрязнений. В тот же день нанесите универсальный грунт Little Greene Intelligent ASP.

Цветные металлы. Обезжирьте поверхность при помощи специальных средств для очистки цветных металлов. Слегка зашкурьте и тщательно промойте поверхность чистой водой, чтобы удалить образовавшуюся пыль и остатки чистящего средства. Дайте полностью высохнуть. Нанесите универсальный грунт Little Greene Intelligent ASP.

#### **Керамическая плитка и стекло:**

Тщательно обезжирьте и максимально зашкурьте поверхность. Удалите образовавшуюся пыль.

Нанесите универсальный грунт Little Greene Intelligent ASP. Обратите внимание, что полученное покрытие не является антивандальным и не рекомендуется для использования в помещениях с высокой проходимостью и эксплуатационной нагрузкой, а также в помещениях с повышенной влажностью, таких как душевые и ваннные комнаты. Грунт Little Greene Intelligent ASP не рекомендуется для использования на напольной плитке, а также на поверхностях, где может собираться стоячая вода.

#### **Пластиковые поверхности:**

Что бы продлить срок службы покрытия обезжирьте и слегка зашкурьте поверхность. Удалите образовавшуюся пыль. Нанесите универсальный грунт Little Greene Intelligent ASP.

### **РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ**

#### **Ранее окрашенные минеральные поверхности:**

Удалите все неплотно держащиеся и отслаивающиеся остатки старой краски. Обезжирьте подходящим моющим средством, затем промойте чистой водой. Тщательно протрите наждачной бумагой средней зернистости, чтобы получить однородную шероховатую поверхность без дефектов, «растушевая» участки, где была удалена краска. При необходимости устраните неровности подходящим материалом, отшлифуйте, удалите пыль и нанесите соответствующую грунтовку на обработанную поверхность.

Нанесите универсальный грунт Little Greene Intelligent ASP, при необходимости заколерованный в тон будущего покрытия.

**Ограничение ответственности** - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и опыте и является достоверной. Компания Little Greene Paint оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей. Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. England.  
Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)  
mail@littlegreene.com [www.littlegreene.com](http://www.littlegreene.com)

## НАНЕСЕНИЕ

### Условия:

Тщательно перемешайте перед использованием. Процедите грунт, в случае необходимости. Не наносите на поверхности при среднесуточной температуре окружающей среды ниже +5°C и/или при влажности воздуха более 80%, а также при наличии риска выпадения осадков во время нанесения или сушки. Избегайте окрашивания под прямыми солнечными лучами, на теплых поверхностях и при температуре свыше +25°C

Для достижения наилучших результатов рекомендуется закончить все работы с грунтом до того, как солнечные лучи попадут на окрашиваемую поверхность.

### Кисть:

Используйте кисти из высококачественной синтетической щетины, подходящие по размеру для конкретного проекта. Новые кисти должны быть подготовлены к работе, промывкой их в воде и тщательным высушиванием, с помощью чистой безворсовой ткани. Избегайте погружения кисти слишком глубоко в грунт, чтобы грунт не попал на защитный обод кисти. Старайтесь не набирать слишком много грунта на кисть, чтобы избежать капель, брызг и подтеков. Наносите грунт ровными мазками и расширяйте окрашиваемую зону таким образом, чтобы можно было легко поддерживать «влажный край» слоя. Для получения наилучшего результата наносите финишные мазки всегда в одном направлении и никогда не подкрашивайте участки, на которых грунт уже начал высыхать.

Легкая протирка поверхности, произведенная между слоями, позволит удалить пыль и другие поверхностные загрязнения, обеспечивая высококачественную отделку.

### Валик:

Для достижения наилучшего результата на гладких поверхностях используйте шерстяной валик с коротким ворсом. При необходимости увеличьте длину ворса валика для фактурных поверхностей, чтобы обеспечить равномерное и тщательное прокрашивание подложки. На финишном слое, наносите грунт в одном направлении, сохраняя «влажный край». Никогда не поддавайтесь искушению подкрасить участки, на которых грунт уже начал высыхать, так как это может привести к образованию пятен и полос на поверхности.

### Распылитель:

<b>Воздушное распыление</b>	
Разбавление:	до 10% водой, по объему
Размер сопла:	от 1.6 до 2 мм (0,062-0,078 дюйма)
Давление воздуха:	от 0.28 до 0.41 мПа (от 40 до 60 psi)

<b>Безвоздушное распыление</b>	
Разбавление:	Без разбавления
Размер сопла:	от 0,28 до 0,54 мм (0,011-0,021 дюйма)
Давление воздуха:	от 8,2 до 13 мПа (от 1200 до 1900 psi)

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Удалите излишки краски и очистите все оборудование водой сразу после использования. Никогда не храните кисти или валики в воде, так как это приведет к ухудшению их эксплуатационных характеристик.

### ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Срок годности в невскрытой заводской таре и при соблюдении условий хранения, указанных выше – не менее двух лет. После вскрытия убедитесь, что жестяные крышки надежно и правильно закрыты и не допускают попадания воздуха в банку.

### УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Утилизируйте излишки или отходы краски через аккредитованные службы и в соответствии с местным законодательством. Пустая тара может быть переработана (снимите пластиковую ручку с банок 2,5л).

**Ограничение ответственности** - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и опыте и является достоверной. Компания Little Greene Paint оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей. Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. England.  
Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)  
mail@littlegreene.com [www.littlegreene.com](http://www.littlegreene.com)

## **ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ**

Всегда изучайте этикетку на банке перед использованием. Обеспечьте максимальную вентиляцию во время нанесения и высыхания материала. Для получения более подробной информации запросите Паспорт безопасности на продукт.

**Ограничение ответственности** - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и опыте и является достоверной. Компания Little Greene Paint оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей. Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. England.  
Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)  
mail@littlegreene.com [www.littlegreene.com](http://www.littlegreene.com)